



3.4 Instandstellung auf Trottoirs

1. Instandstellung von Trottoirs

Aufbruchstellen sind nach der Abnahme durch die Bauverwaltung **umgehend definitiv** (inkl. Trag- und Verschleisschicht) Instandzustellen.

Einbau Trag- und Verschleisschicht Trottoir

1. Nachschneiden der eingesunkenen Grabenränder mind. 20 cm über Grabenbreite (siehe Normblatt 3.1), längs zum Trottoir = Trottoirbreite!
2. Erstellen der Planie
3. Anstreichen der Belagsränder
4. Einbau der Tragschicht: **ACT 16 N, D = 6cm**
5. Einlegen Bitumenband
6. Einbau Verschleisschicht: **AC 8 L, D = 3cm**

Die Verschleisschicht ist bündig mit der Trottoiroberfläche einzubauen

